



MOLPAV FOGLI DI SUGHERO



Foglio di sughero naturale, supercompresso grana fine ricavato dalla lavorazione della corteccia della Quercia da sughero da utilizzare in svariati impieghi in edilizia nell'ambito dell'isolamento termico e acustico (La corteccia della quercia da sughero è un tessuto epidermico che riveste e protegge la pianta agli sbalzi termici, conosciuto e utilizzato già in antichità come copertura di abitazioni). Il sughero è un materiale con ottime caratteristiche sia termiche che acustiche con notevole traspirabilità al vapore inattaccabile da muffe e parassiti. Esente da impurità e croste di granulometria finissima.

Parametri Bioedili

Prodotto naturale, ecologico, esente da FORMALDEIDE, innocuo per la salute, solventi assenti, rischio di componenti radioemissivi assente, isolamento termico e acustico elevato, tossicità assente, emanazioni nocive assenti. NON rientra nell'elenco dei prodotti con l'obbligo di MARCATURA CE, infatti, attualmente, non vi è nessuna norma che consenta al sughero naturale "biondo" l'applicazione del marchio.

Confezioni

Cartoni formato 100x50x20 cm

Voci di capitolato

Strato isolante costituito da fogli di sughero biondo naturale densità 250 Kg/Mc, spessori disponibili da 1 mm a 10 mm, su richiesta spessori superiori. Da inserire in sotto-pavimenti, pareti interne, rivestimento pareti interne e controsoffitti soprattutto dove si presentano zone umide, muffe e condense. L'utilizzo negli spessori bassi consente la messa in opera anche nei punti più difficili come spigoli angoli e tubazioni.

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Densità e peso specifico | 250 KG/m ³ |
| Conduktività termica | 0,045 W/Mk |
| Abbattimento del rumore | 14 DB (con spessore 10 mm) |
| Attaccabilità da insetti | Nulla |
| Stabilità nel tempo | Illimitata |
| Resistenza alla compressione | 18 KG/cm ² |
| Dimensioni foglio | 100x50 |
| Putrescibilità | Nulla |

Spessori disponibili

da 1 a 10 mm (a richiesta spessori superiori)

Il contenuto della presente scheda è vincolata, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per evitare l'idoneità relativamente all'uso previsto. Assolve gli obblighi di cui all'art 62, comma 1, del Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n° 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n° 27.