



## ROLLCORK ROTOLE IN SUGHERO



Rotolo di sughero naturale supercompresso, flessibile, di superficie omogenea, esente da impurità e croste. Ottenuto da granella superventilata derivante dalla corteccia della Quercia da sughero (La corteccia della quercia da sughero è un tessuto epidermico che riveste e protegge la pianta agli sbalzi termici, conosciuto e utilizzato già in antichità come copertura di abitazioni). Il sughero è un materiale con ottime caratteristiche sia termiche che acustiche con notevole traspirabilità al vapore inattaccabile da muffe e parassiti. Esente da impurità e croste di granulometria finissima.

### Parametri Bioedili

Prodotto naturale, ecologico, esente da FORMALDEIDE, innocuo per la salute, solventi assenti, rischio di componenti radioemissivi assente, isolamento termico e acustico elevato, tossicità assente, emanazioni nocive assenti. NON rientra nell'elenco dei prodotti con l'obbligo di MARCATURA CE, infatti, attualmente, non vi è nessuna norma che consenta al sughero naturale "biondo" l'applicazione del marchio.

### Confezioni

Dimensioni Rotoli: 100 cm x 2000, spessore 3 cm

### Voci di capitolato

Rotolo di isolante particolarmente adatto come sottopavimento per l'abbattimento del rumore al calpestio. Date le sue caratteristiche di flessibilità, Rollcork è di facile posa ed è indicat anche per il rivestimento totale di pareti interne. Si applica facilmente con collanti di vari tipi, si può lasciare a vista oppure rivestire con carta da parati o moquette. Può essere intonacato e verniciato con normali idropitture, risolve problemi di umidità e condense.

### Caratteristiche tecniche

Densità	250 KG/m <sup>3</sup>
Assorbimento del calpestio	1000 HZ (55DB)
Abbattimento del rumore	14 DB (con spessore 10 mm)
Attaccabilità da insetti	Nulla
Stabilità nel tempo	Illimitata
Resistenza alla compressione	15 KG/cm <sup>2</sup>
Dimensioni foglio	2000x100
Putrescibilità	Nulla

### Spessori disponibili

3 mm

Il contenuto della presente scheda è vincolata, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per evitare l'idoneità relativamente all'uso previsto. Assolve gli obblighi di cui all'art 62, comma 1, del Decreto Legge 24 Gennaio 2012, n° 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n° 27.