



TAPPO EASYCORK RASO

Tappi di sughero agglomerato grana fine CAS (Corpo a stampo)



| CARATTERISTICHE | PARAMETRI | TOLLERANZE |
|--|---|------------------------------|
| Dimensionali | Altezza | Valore nom. +/- 0,4 mm |
| | Diametro | Valore nom. +/- 0,3 mm |
| | Umidità | Min: 3% Max: 8% |
| | Ovalizzazione | <0,3 mm |
| | Massa volumica apparente | 280 +/- 35 Kg/m ³ |
| Fisiche e Chimiche | Perossidi | Assenti |
| | Resistenza alla bollitura | Assenza disaggregazione |
| Sensoriali | Test organolettico | Assenza di odori anomali |
| Test Analitico GC/MS Norma iso 20752 | 2, 4, 6 - TCA* | < 1,5 ng/L |
| | 2, 3, 4, 6 - TeCA* | < LD |
| | PCA* | < LD |
| | TBA* | < LD |
| | (*) LD = Limite di rilevamento: 2, 4, 6, - TCA (0,3 ng/L); 2, 3, 4, 6 - TeCA (1,0 ng/L); PCA (1,0 ng/L); TBA (0,3 ng/L) | |
| Fisico Meccaniche | Forza di estrazione | 30 +/- 10 (daN) |
| | Cessione polveri | < 0,2 mg/tappo |
| | Recupero dimensionale | > 92% (30 sec) |
| Componenti e trattamenti | Trattamento a vapore del microgranulato per l'eliminazione del TCA e altre sostanze volatili | |
| | Collanti poliuretanicici utilizzati per l'agglomerazione del corpo con certificazione di alimentarietà per contatto con alimenti | |
| | Lavaggio: con soluzione di H ₂ O ₂ per colore bianco o con acido peracetico diluito per colore naturale | |
| | Essiccazione: aria calda forzata per eliminazione dei residui di perossido. | |
| | Marcatura termica o a inchiostro su richiesta specifica | |
| Lubrificante silconico con certificazione di alimentarietà per contatto con alimenti | | |
| Riferimenti a norme e disegni | Norme del "Disciplinare sulla produzione ed utilizzo del tappo di sughero ad uso enologico" ed 2011; Procedimenti di campionamento secondo la norma UNI ISO 2859. Conforme alle direttive e regolamenti europei ed internazionali sul food contact. | |
| Data limite utilizzo | Sei mesi dal confezionamento (condizioni di stoccaggio riportate nel manuale "il sughero - manuale tecnico per il corretto utilizzo dei tappi"). | |
| Conservazione vino | 3 anni | |