



TAPPO MICROCORK

Tappi di sughero agglomerato
grana fine ESTRUSIONE



CARATTERISTICHE	PARAMETRI	TOLLERANZE
Dimensionali	Altezza	Valore nom. +/- 0,4 mm
	Diametro	Valore nom. +/- 0,3 mm
	Umidità	Min: 3% Max: 8%
	Ovalizzazione	<0,3 mm
	Massa volumica apparente	280 +/- 40 Kg/m ³
Fisiche e Chimiche	Perossidi	Assenti
	Resistenza alla bollitura	Assenza disaggregazione
Sensoriali	Test organolettico	Assenza di odori anomali
Test Analitico GC/MS Norma iso 20752	2, 4, 6 - TCA*	< 2 ng/L
	2, 3, 4, 6 - TeCA*	< LD
	PCA*	< LD
	TBA*	< LD
	(*) LD = Limite di rilevamento: 2, 4, 6, - TCA (0,5 ng/L); 2, 3, 4, 6 - TeCA (1,0 ng/L); PCA (1,0 ng/L); TBA (0,3 ng/L)	
Fisico Meccaniche	Forza di estrazione	30 +/- 10 (daN)
	Recupero dimensionale	> 92% (30 sec)
	Cessione polveri	< 0,2 mg/tappo
Componenti e trattamenti	Trattamento a vapore del microgranulato per l'eliminazione del TCA e altre sostanze volatili	
	Collanti poliuretanicici utilizzati per l'agglomerazione del corpo con certificazione di alimentariet� per contatto con alimenti	
	Lavaggio: con soluzione di H ₂ O ₂ per colore bianco o con acido peracetico diluito per colore naturale	
	Essiccazione: aria calda forzata per eliminazione dei residui di perossido.	
	Marcatura termica o ad inchiostro su richiesta specifica	
Lubrificante siliconico con certificazione di alimentariet� per contatto con alimenti		
Riferimenti a norme e disegni	Norme del "Disciplinare sulla produzione ed utilizzo del tappo di sughero ad uso enologico" ed 2011; Procedimenti di campionamento secondo la norma UNI ISO 2859. Conforme alle direttive e regolamenti europei ed internazionali sul food contact.	
Data limite utilizzo	Sei mesi dal confezionamento (condizioni di stoccaggio riportate nel manuale "il sughero - manuale tecnico per il corretto utilizzo dei tappi").	
Conservazione vino	1 anno	